

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)	
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	T1101H
MISE A JOUR du 03/03/2022	
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
GEVEKO MARKING S.AS	MARK TEMPO
Zac du Bon Puits BP 123 49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE	Nature du produit Pe

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT			
Peinture à l'eau rétro réfléchissante de couleur jaune pour marquage temporaire sur revêtements hydrocarbonés, à recouvrir par des enrobés. Le produit est saupoudré avec des microbilles.			
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C	Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)			

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS			
DOSAGES APPLIQUES :			
<u>PRODUIT :</u>		Dosage humide	
Produit de base	100 %	660 g/m²	
<u>SAUPOUDRAGE :</u>		Dosage utile	
Mélange Saupoudré	(- GV 600-125 AC90 (MBGV3B2TAC90) - POTTERS)	100 %	385 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :				
T° air :	23 °C	T° sol :	29 °C	Hygrométrie : 39 %
		Vent : 2 km/h		TEMPS DE SECHAGE : 5 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.60 g/ml	32.0 %	76.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL												
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS > PROVINCE		PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
		Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2008 - R338		PMT : 1.1 mm				2008	8100	19
CARACTERISATION DU PRODUIT :												
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)												
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour						
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité				Qd		
		(mcd.m-2.lx-1)				(x)		(y)		(mcd.m-2.lx-1)		
Exigences :		200		0.45		Jaune temporaire				80		
Etat neuf		271		0.53		0.4841		0.4446		182		
(T1) 50000		236		0.47		0.4928		0.4367		109		
(T2) 100000		222		0.48		0.4867		0.4379		109		
(T2) 100000		Classe R4		Classe S1		/				Classe Q2		

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA									
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/									

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 18/05/2022
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140