

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	1RHP76b	MISE A JOUR du 05/12/2022
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT	
Geveko Markings Denmark A/S	ViaTherm B28 Plus – VNTP	
Longelsevej 34 5900 RUDKOBING DANEMARK	Nature du produit ECR	

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Enduit à chaud rideau «Gouttelettes» rétroréfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 2 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 95 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice pour enduit à chaud rideau de type Gouttelettes+ 1 distributeur pour saupoudrage

DIMENSIONNEMENT DES PROFILS
Hauteur : 4 mm Largeur : / Longueur : / Diamètre : 40 mm Espacement : 5 mm

DOSAGES PRODUITS			
DOSAGES APPLIQUES :			
<u>PRODUIT :</u>			Dosage humide
Produit de base		100 %	4030 g/m²
<u>SAUPOUDRAGE :</u>			Dosage utile
Mélange Saupoudré	(- Vialux 20 SRT (MBG1 A6 T) - SOVITEC)	100 %	290 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile				
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :				
T° air : 27 °C	T° sol : 38 °C	Hygrométrie : 61 %	Vent : 31 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 1 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.03 g/ml	76.9 %		112.0 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX								2009	10100
			Application en : 2009 - R396		PMT : 0.85 mm				% PL 20

CARACTERISATION DU PRODUIT :							
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)							
Classe de roulage	Nb de passages de roues	RI (sec)	Visibilité de nuit		Adhérence	Visibilité de jour	
			RI (pluie)	RI (humide)		Chromaticité	Qd
			(mcd.m-2.lx-1)			(x) (y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :		150	35	35	0.45	Blanc	100
Etat neuf		518	141	183	Nm	0.3256 0.3454	205
(P1) 50000		335	96	133	Nm	0.3307 0.3499	161
(P2) 100000		294	79	102	Nm	0.3303 0.3493	163
(P3) 200000		274	57	82	Nm	0.3301 0.3492	154
(P4) 500000		186	43	49	Nm	0.3312 0.3501	150
(P5) 1000000		174	35	45	Nm	0.3272 0.3467	153
(P5) 1000000		R3	RR2	RW2		/	Classe Q3

Nm: Non mesurable
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 05/12/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE. ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005 Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140	
--	--