

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)	
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N° 3RH1320S3	MISE A JOUR du 06/12/2018
SOCIETE TITULAIRE 3M-FRANCE	SYSTEME Stamark A380 ESDc
BOULEVARD DE L'OISE 95000 - CERGY-PONTOISE Cedex FRANCE	Nature du système BPc

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT	
Bande Préfabriquée Collée rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés appliquée en 2 passes. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage. Passe n°1 : Primaire. Passe n°2 : Bande préfabriquée	
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C T° maxi : 70 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)	

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle avec rouleau ou autre pour colle, bitume ou primaire.

DOSAGES PRODUITS	
DOSAGES APPLIQUES :	
<u>BANDE PREFABRIQUEE :</u>	
Primaire	100 % Dosage humide 155 g/m²
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :	
T° air : 18 °C T° sol : 23 °C Hygrométrie : 59 % Vent : 4 km/h	

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Primaire	0,85 g/ml		1.9 %	
Produit de base	1.72 g/ml	66.0 %		

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL											
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS		PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2011 - R273			PMT : 0.95 mm		2011		8100	18
CARACTERISATION DU PRODUIT :											
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)											

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
Nb de passages de roues	Ri	SRT	(x)	(y)	
	(mcd.m-2.lx-1)				(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45			100
Etat neuf	554	0.59	0.3185	0.3370	201
(P2) 100000	773	0.60	0.3207	0.3387	166
(P3) 200000	669	0.62	0.3207	0.3391	152
(P4) 500000	706	0.58	0.3221	0.3399	160
(P5) 1000000	611	0.57	0.3182	0.3367	147
(P5) 1000000	Classe R5	Classe S3	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par: CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax: /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP	Le Fabricant (Nom et Visa) :
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine		A. IKUAKU
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	Le 20/12/2018	Le 11.01.2019

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140