

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°	2RH1548S2	MISE A JOUR du	06/12/2018
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT	
3M-FRANCE		Stamark A380 ESDc	
BOULEVARD DE L'OISE		Nature du produit	
95000 - CERGY-PONTOISE Cedex FRANCE		BPC	

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Bande Préfabriquée Collée rétro réfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application * : T° mini : **5 °C** T° maxi : **70 °C** Hygrométrie maxi : **80 %**
 (* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Application manuelle sans primaire et sans colle.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

100 %

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : **15 °C**

T° sol : **29 °C**

Hygrométrie : **74 %**

Vent : **6 km/h**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.72 g/ml	66.0 %		

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :								Année	Trafic (véh/j)	% PL
N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS		PR	15.36	à	16.28	2013	6800	17
Nature du revêtement : BETON BITUMEUX				Application en : 2013 - R063		PMT : 0.88 mm		2014	8050	19

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
Nb de passages de roues	RI	SRT	Chromaticité	Qd	
	(mcd.m-2.lx-1)		(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45			100
Etat neuf	750	0.59	0.3183	0.3375	246
(P1) 50000	679	0.61	0.3231	0.3405	136
(P2) 100000	754	0.58	0.3207	0.3435	141
(P3) 200000	780	0.56	0.3221	0.3395	139
(P4) 500000	731	0.51	0.3206	0.3390	139
(P5) 1000000	766	0.51	0.3194	0.3374	158
(P6) 2000000	566	0.52	0.3191	0.3381	160
(P6) 2000000	Classe R5	Classe S2	/	Classe Q3	

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le
CEREMA - Dter NP

 Le 18/12/2018

VISAS

Le Fabricant
 (Nom et Visa) :
A. KUKANG
 Le 11.01.2019

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140