

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)	
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	1H1670S1
MISE A JOUR du 10/03/2020	
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
ISOSIGN	Isomark VOSGES
ZA du Monay - CS 40047 71210 Saint Eusèbe FRANCE	Nature du produit Pe


DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Peinture à l'eau non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 8 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 85 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour injection

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
<u>PRODUIT :</u>		Dosage humide
Produit de base	100 %	640 g/m²
<u>SAUPOUDRAGE :</u>		Dosage utile
Charges Antidérapantes Injectées (- GEM 500 AC90 - POTTERS)	100 %	200 g/m²
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile		
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :		
T° air : 20 °C	T° sol : 29 °C	Hygrométrie : 68 % Vent : 8 km/h TEMPS DE SECHAGE : 3 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.64 g/ml	47.8 %	74.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL												
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS		PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	%PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2017 - R461		PMT : 0.99 mm				2017	8124	17
										2018	8100	17
CARACTERISATION DU PRODUIT :												
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)												
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour						
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité				Qd		
		(mcd.m-2.lx-1)				(x)		(y)		(mcd.m-2.lx-1)		
Exigences :				0.45						130		
Etat neuf		/		0.58		0.3253		0.3432		238		
(P1) 50000		/		0.53		0.3379		0.3553		173		
(P2) 100000		/		0.52		0.3354		0.3524		172		
(P3) 200000		/		0.52		0.3366		0.3534		153		
(P4) 500000		/		0.49		0.3343		0.3518		152		
(P5) 1000000		/		0.51		0.3316		0.3491		174		
(P6) 2000000		/		0.53		0.3313		0.3488		153		
(P6) 2000000				Classe S1		/				Classe Q3		
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)												
Organisme Technique représenté par : CEREMA												
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /												

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 05/05/2020
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
 EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140