

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	2H1708S2	MISE A JOUR du 15/03/2022
SOCIETE TITULAIRE GEVEKO MARKING S.AS		PRODUIT SOLARIS
Zac du Bon Puits BP 123 49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE		Nature du produit EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Enduit à froid, appliqué manuellement, non rétro réfléchissant de couleur jaune, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Il n'y a pas de saupoudrage.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle à la spatule

DOSAGES PRODUITS
DOSAGES APPLIQUES :
PRODUIT : Produit de base 99 % Durcisseur 1 % Dosage humide 2570 g/m²
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :
T° air : 19 °C T° sol : 26 °C Hygrométrie : 76 % Vent : 13 km/h TEMPS DE SECHAGE : 25 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.01 g/ml	76.5 %	88.2 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS->PROVINCE		PR	15.36	à	16.28
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2018 - R002		PMT : 0.9 mm		Année	Trafic (véh/j)		% PL
CARACTERISATION DU PRODUIT :		(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)				2018	8100		17
						2019	8164		17

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
			(x)	(y)	
Nb de passages de roues	RI	SRT	Jaune permanent		(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :		0.45			80
Etat neuf	/	0.54	0.4720	0.4500	193
(P1) 50000	/	0.62	0.4515	0.4445	155
(P2) 100000	/	0.58	0.4328	0.4301	113
(P3) 200000	/	0.53	0.4384	0.4323	141
(P4) 500000	/	0.57	0.4405	0.4360	142
(P5) 1000000	/	0.51	0.4441	0.4402	153
(P6) 2000000	/	0.54	0.4342	0.4322	117
(P6) 2000000		Classe S2	/		Classe Q2

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 18/05/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE. ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE	
Association pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005 Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140	