

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)									
etablie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N°			1RH1710S1						
			MISE A JOUR du 03/03/2022						
SOCIETE TITULAIRE			PRODUIT						
GEVEKO MARKING S.AS			BALTIK						
Zac du Bon Puits BP 123 49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE			Nature du produit Pr Liquide/Billes						
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Peinture réactive liquide/billes rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %									
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES :									
PRODUIT :									
Produit de base 100 % Dosage humide 590 g/m²									
SAPOUDRAGE :									
Mélange Réactif Injecté (- Echostar 5 BCP Tecno SRT - SOVITEC) 55 % Dosage utile 835 g/m²									
Mélange Réactif Saupoudré (- Echostar 5 BCP Tecno SRT - SOVITEC) 45 %									
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air : 17 °C T° sol : 25 °C Hygrométrie : 72 % Vent : 2 km/h TEMPS DE SECHAGE : 15 min									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit Masse Volumique Teneur en cendres Extrait sec Bille Anneau									
Produit de base 1.75 g/ml 39.8 % 77.0 %									
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :									
N2 OISE Chaussée PARIS->PROVINCE PR 15.36 à 16.28 Année Trafic (véh/j) %PL									
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2018 - R004 PMT : 0.9 mm 2018 8100 17									
CARACTERISATION DU PRODUIT :									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage Visibilité de nuit Adhérence Visibilité de jour									
Nb de passages de roues RI SRT Chromaticité Qd									
(mcd.m-2.lx-1) (x) (y) (mcd.m-2.lx-1)									
Exigences : 150 0.45 Blanc 100									
Etat neuf 308 0.59 0.3235 0.3417 236									
(P1) 50000 257 0.52 0.3325 0.3496 145									
(P2) 100000 225 0.54 0.3298 0.3468 113									
(P3) 200000 225 0.48 0.3269 0.3444 102									
(P4) 500000 162 0.52 0.3274 0.3451 124									
(P5) 1000000 193 0.52 0.3270 0.3450 127									
(P5) 1000000 Classe R3 Classe S1 / Classe Q2									
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA									
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS									
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :									
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine									
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :									
NF EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
VISAS									
Fiche établie par le CEREMA - Dter NP									
D. DUPONT Le 17/05/2022									