

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	1H1748S3	MISE A JOUR du 03/03/2022
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
GEVEKO MARKING S.AS		VIRAGES ECOSOLVANT
Zac du Bon Puits BP 123 49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE		Nature du produit Ps

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT			
Peinture solvantée non rétroréfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.			
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C	Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)			

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS			
DOSAGES APPLIQUES :			
<u>PRODUIT :</u>			Dosage humide
Produit de base	100 %		430 g/m²
<u>SAUPOUDRAGE :</u>			Dosage utile
Charges Antidérapantes Saupoudrées (- M2 - SILMER)	100 %		115 g/m²
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile			
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :			
T° air : 19 °C	T° sol : 24 °C	Hygrométrie : 78 %	Vent : 8 km/h
			TEMPS DE SECHAGE : 10 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.60 g/ml	39.0 %	78.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL										
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS->PROVINCE		PR 15.36	à 16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2018 - R015		PMT : 0.9 mm		2018	8100	17
								2019	8164	17
CARACTERISATION DU PRODUIT :										
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)										
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour				
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité		Qd		
		(mcd.m-2.lx-1)				(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)		
Exigences :				0.45		Blanc		130		
Etat neuf		/		0.79		0.3164 0.3337		257		
(P1) 50000		/		0.67		0.3265 0.3441		188		
(P2) 100000		/		0.66		0.3240 0.3421		164		
(P3) 200000		/		0.59		0.3238 0.3422		171		
(P4) 500000		/		0.58		0.3243 0.3425		144		
(P5) 1000000		/		0.57		0.3235 0.3417		153		
(P6) 2000000		/		0.57		0.3242 0.3422		107*		
(P5) 1000000				Classe S3		/		Classe Q3		
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)										
Organisme Technique représenté par : CEREMA										
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /										

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 17/05/2022
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.	
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE	
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005	
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE	
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr	
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140	