

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	2RH1770S1	MISE A JOUR du 07/08/2023
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
Geveko Markings Denmark A/S		PREMARK ZZB-R
Longelsevej 34 5900 RUDKOBING DANEMARK		Nature du produit BPT

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Bande Préfabriquée Thermocollée rétroréfléchissante de couleur jaune, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 95 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle avec chalumeau.

DOSAGES PRODUITS
DOSAGES APPLIQUES :
<u>PRODUIT :</u>
Produit de base 100 %
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :
T° air : 25 °C T° sol : 16 °C Hygrométrie : 66 % Vent : 18 km/h

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.00 g/ml	70.5 %		110.0 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL										
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PARIS->PROVINCE	PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2019 - R448			PMT : 0.9 mm		2019	8164	17
CARACTERISATION DU PRODUIT :										
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)										
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour							
			Chromaticité		Qd					
			(x)	(y)						
Nb de passages de roues	RI	SRT								
	(mcd.m-2.lx-1)				(mcd.m-2.lx-1)					
Exigences :	150	0.45	Jaune permanent		80					
Etat neuf	252	0.51	0.4494	0.4533	157					
(P1) 50000	289	0.52	0.4278	0.4421	121					
(P2) 100000	186	0.52	0.4173	0.4335	105					
(P3) 200000	213	0.49	0.4172	0.4310	105					
(P4) 500000	202	0.46	0.4113	0.4298	95					
(P5) 1000000	197	0.48	0.4215	0.4202	95					
(P5) 1000000	Classe R3	Classe S1	/		Classe Q1					

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 D. DUPONT
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
	Le 28/08/2023

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140