

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)									
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N°					TEP1776Ha				
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
3M-FRANCE					3M™ Stamark™ A711				
BOULEVARD DE L'OISE 95000 - CERGY-PONTOISE Cedex FRANCE					Nature du produit Bpc				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Bande Préfabriquée Collée rétroréfléchissante de couleur jaune pour marquage temporaire sur revêtements hydrocarbonés, enlevable manuellement. Il n'y a pas de saupoudrage.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 70 °C Hygrométrie maxi : 80 %									
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Application manuelle sans primaire et sans colle.									
DIMENSIONNEMENT DES PROFILS									
Hauteur : / Largeur : / Longueur : / Diamètre : / Espacement : /									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES : PRODUIT : Produit de base 100 %									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES : T° air : 15 °C T° sol : 26 °C Hygrométrie : 42 % Vent : 11 km/h									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres		Extrait sec		Bille Anneau	
Produit de base		1.59 g/ml		54.0 %					
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 Année 2021 Trafic (véh/j) 6895 % PL 0									
Nature du revêtement : BETON BITUMEUX Application en : 2021 - R313 PMT : 0.93 mm									
CARACTERISATION DU PRODUIT : (Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage		Visibilité de nuit			Adhérence	Visibilité de jour			
Nb de passages de roues		RI (sec)	RI (pluie)	RI (humide)	SRT	Chromaticité		Qd	
Exigences :		200	35	35	0.45	(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)	
Etat neuf		531	245	292	0.61	0.4849 0.4402		127	
(T1) 50000		326	65	128	0.51	0.4887 0.4383		92	
(T2) 100000		219	46	88	0.53	0.4823 0.4383		92	
(T2) 100000		R4	RR2	RW4	Classe S2	/		Classe Q1	
Enlevabilité : Satisfaisante									
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS					VISAS				
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :					Fiche établie par le CEREMA - Dter NP D. DURANT Le 04/04/2022				
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE. ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE									
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005 Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140									