

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°1H1438S3

MISE A JOUR du 01/03/2016

SOCIETE TITULAIRE

AXIMUM Industrie

8, rue Jean Mermoz

78114 Magny-les-Hameaux FRANCE

PRODUIT

TYPHON PERFORMANCE

Nature du produit

Pe

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Peinture à l'eau non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.

Conditions limites d'application \* :

T° mini : 5 °C

T° maxi : 45 °C

Hygrométrie maxi : 80 %

(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité )

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

100 %

SAUPOUDRAGE :

Charges Antidérapantes Saupoudrées ( - M2 - SILMER )

100 %

Dosage humide

480 g/m²

Dosage utile

120 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 15 °C

T° sol : 33 °C

Hygrométrie : 59 %

Vent : 6 km/h

TEMPS DE SECHAGE : 3 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit

Produit de base

Masse Volumique

1.66 g/ml

Teneur en cendres

37.7 %

Extrait sec

77.6 %

Bille Anneau

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :

N2

OISE

CHAUSSÉE PARIS>PROVINCE

PR

15.36

à

16.28

Année

2012

Trafic (véh/j)

6950

% PL

19

CARACTERISATION DU PRODUIT :

Nature du revêtement : BETON BITUMEUX

Application en : 2012 - R137

PMT : 1.02 mm

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

| Classe de roulage       | Visibilité de nuit | Adhérence | Visibilité de jour |        |                |
|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|----------------|
|                         |                    |           | Chromaticité       |        | Qd             |
|                         |                    |           | (x)                | (y)    |                |
| Nb de passages de roues | RI                 | SRT       | Blanc              |        | (mcd.m-2.lx-1) |
| Exigences :             |                    | 0.45      |                    |        | 130            |
| Etat neuf               | /                  | 0.66      | 0.3241             | 0.3414 | 207            |
| (P1) 50000              | /                  | 0.60      | 0.3269             | 0.3445 | 205            |
| (P2) 100000             | /                  | 0.58      | 0.3249             | 0.3427 | 192            |
| (P3) 200000             | /                  | 0.62      | 0.3272             | 0.3445 | 178            |
| (P4) 500000             | /                  | 0.58      | 0.3241             | 0.3421 | 180            |
| (P5) 1000000            | /                  | 0.55      | 0.3208             | 0.3417 | 175            |
| (P5) 1000000            |                    | Classe S3 | /                  |        | Classe Q4      |

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



VISAS

Fiche établie par le CEREMA - Dter NP



D. DUPONT

Le 24/05/2022