


MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)									
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N° 1RC1736S3					MISE A JOUR du 26/06/2025				
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
AXIMUM Industrie					HAWAII				
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE					Nature du produit Ps				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Peinture solvantée rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur chaussée ciment. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %									
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES :									
PRODUIT : Dosage humide									
Produit de base 100 % 415 g/m²									
SAUPOUDRAGE : Dosage utile									
Mélange Saupoudré (- GV 600 125 AC02 (MBGV3 B2 AC02) - POTTERS) 100 % 375 g/m²									
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air : 21 °C T° sol : 27 °C Hygrométrie : 78 % Vent : 6 km/h TEMPS DE SECHAGE : 12 min									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres		Extrait sec		Bille Anneau	
Produit de base		1.49 g/ml		38.5 %		70.0 %			
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :									
N2		OISE		CHAUSSEE PARIS>PROVINCE		PR 15.36 à 16.28		Année	
Nature du revêtement : CIMENT				Application en : 2012 - R102		PMT : 1.02 mm		2012	
								Trafic (véh/j)	
								6950	
								% PL	
								19	
CARACTERISATION DU PRODUIT :									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour			
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité		Qd	
		(mcd.m-2.lx-1)				(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)	
Exigences :		150		0.45		Blanc		130	
Etat neuf		296		0.56		0.3240 0.3428		173	
(P1) 50000		304		0.63		0.3256 0.3446		198	
(P2) 100000		245		0.62		0.3252 0.3439		181	
(P3) 200000		222		0.62		0.3254 0.3435		178	
(P4) 500000		195		0.59		0.3257 0.3440		165	
(P5) 1000000		136*		0.53		0.3224 0.3406		158	
(P4) 500000		Classe R3		Classe S3		/		Classe Q4	
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA									
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS						VISAS			
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :						Fiche établie par le CEREMA - Dter NP			
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine									
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :						Le 20/08/2025			
									
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.									
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE									
ASsociation pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005									
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE									
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr									
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140									