

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)									
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N° 1H1422S4					MISE A JOUR du 01/03/2016				
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
AXIMUM Industrie					GRIFFON VILLE/ROUTE				
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE					Nature du produit Pr Liquide/Billes				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Peinture réactive liquide/billes non rétroréfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %									
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES :									
PRODUIT :									
Produit de base 100 % Dosage humide 450 g/m²									
SAPOUDRAGE :									
CA. Réactives Saupoudrées (- VAR Reactive 400-800 - SWARCO) 100 % Dosage utile 585 g/m²									
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air : 28 °C T° sol : 35 °C Hygrométrie : 63 % Vent : 2 km/h TEMPS DE SECHAGE : 5 min									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit Masse Volumique Teneur en cendres Extrait sec Bille Anneau									
Produit de base 1.78 g/ml 54.0 % 79.5 %									
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :									
N2 OISE CHAUSSEE PARIS>PROVINCE PR 15.36 à 16.28 Année Trafic (véh/j) % PL									
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2012 - R096 PMT : 1.02 mm 2012 6950 19									
CARACTERISATION DU PRODUIT :									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage Visibilité de nuit Adhérence Visibilité de jour									
Nb de passages de roues RI SRT Chromaticité Qd									
(x) (y) (mcd.m-2.lx-1)									
Exigences : 0.45 Blanc 130									
Etat neuf / 0.69 0.3280 0.3465 177									
(P1) 50000 / 0.70 0.3337 0.3532 197									
(P2) 100000 / 0.68 0.3337 0.3532 183									
(P3) 200000 / 0.62 0.3330 0.3519 170									
(P4) 500000 / 0.65 0.3331 0.3525 170									
(P5) 1000000 / 0.61 0.3290 0.3477 156									
(P5) 1000000 Classe S4 / Classe Q3									
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA									
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS									
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :									
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine									
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :									
NF EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
VISAS									
Fiche établie par le CEREMA - Dter NP									
D. DURANT Le 01/06/2022									
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.									
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE									
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005									
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE									
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr									
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140									