

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)	
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	DAS-1RH1640b
MISE A JOUR du 02/06/2022	
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
AXIMUM Industrie	Onyx
8, rue Jean Mermoz	Nature du produit
78114 Magny-les-Hameaux FRANCE	EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Dispositif d'Alerte Sonore, rétroréfléchissant de couleur blanche, sur revêtements hydrocarbonés appliqué en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 35 °C
		Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice pour enduit à froid extrudé équipée pour appliquer des barrettes + 1 pistolet de saupoudrage

DIMENSIONNEMENT DES PROFILS
Hauteur : 15 mm Largeur : 150 mm Longueur : 245 mm Diamètre : / Espacement : 185 mm

DOSAGES PRODUITS	
DOSAGES APPLIQUES :	
PRODUIT :	
Barrette	97.5 %
Durcisseur	2.5 %
SAUPOUDRAGE :	
Barrette saupoudrée (- 425 125 AC02 - POTTERS)	100 %
	Dosage humide 290 g Dosage utile 305 g

N.B : Le dosage sur feuille documenté ici correspond au dosage mesuré sur plastique lors des essais de certification. Ce dosage est sous-estimé par rapport au dosage réel sur une chaussée non marquée (enrobé de PMT 1 mm).
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :
T° air : 18 °C T° sol : 29 °C Hygrométrie : 68 % Vent : 11 km/h TEMPS DE SECHAGE : 15 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.87 g/ml	72.0 %	84.3 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX								2016	8695
			Application en : 2016 - R129		PMT : 0.99 mm				% PL
									17

CARACTERISATION DU PRODUIT :						
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)						
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		Hauteur	
Nb de passages de roues	RI (sec)	SRT	Chromaticité	Qd	H	
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)		(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)	(mm)
	150	0.45	Blanc	100	10 ≤ H ≤ 16	
Etat neuf	256	Nm	0.3298	0.3468	Nm	15
(P1) 50000	150	Nm	0.3240	0.3417	Nm	14
(P2) 100000	161	Nm	0.3242	0.3417	Nm	14
(P3) 200000	187	Nm	0.3220	0.3393	Nm	13
(P4) 500000	114*	Nm	0.3192	0.3364	Nm	10
(P3) 200000	R3		/			

Nm: Non mesurable
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre : 	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 02/06/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE
Association pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140