

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)									
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N° 1RH1671S2					MISE A JOUR du 26/06/2025				
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
AXIMUM Industrie					HAWAII				
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE					Nature du produit Ps				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Peinture solvantée rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 35 °C Hygrométrie maxi : 80 %									
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES :									
PRODUIT : Dosage humide									
Produit de base 100 % 465 g/m²									
SAUPOUDRAGE : Dosage utile									
Mélangé Injecté (- GX 425 125 AC90 - POTTERS) 35 % 665 g/m²									
Mélangé Saupoudré (- GX 425 125 AC90 - POTTERS) 65 %									
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air : 24 °C T° sol : 37 °C Hygrométrie : 72 % Vent : 5 km/h TEMPS DE SECHAGE : 20 min									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres		Extrait sec		Bille Anneau	
Produit de base		1.49 g/ml		38.5 %		70.0 %			
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :									
N2		OISE		Chaussée PROVINCE>PARIS		PR 15.36 à 16.28		Année	
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2016 - R170		PMT : 0.99 mm		2016 8695 17	
								2017 8124 17	
CARACTERISATION DU PRODUIT :									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour			
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité		Qd	
		(mcd.m-2.lx-1)				(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)	
Exigences :		150		0.45		Blanc		100	
Etat neuf		243		0.60		0.3277 0.3444		136	
(P1) 50000		261		0.56		0.3231 0.3407		105	
(P2) 100000		276		0.53		0.3230 0.3408		113	
(P3) 200000		231		0.54		0.3230 0.3408		105	
(P4) 500000		175		0.50		0.3223 0.3409		104	
(P5) 1000000		209		0.52		0.3225 0.3411		118	
(P6) 2000000		165		0.54		0.3247 0.3432		134	
(P6) 2000000		Classe R3		Classe S2		/		Classe Q2	
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA									
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS						VISAS			
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :						Fiche établie par le CEREMA - Dter NP			
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine									
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :									
						Le 20/08/2025			
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.									
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE									
ASsociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005									
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE									
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr									
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140									