

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)									
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N° 1H1681S4					MISE A JOUR du 02/06/2022				
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
AXIMUM Industrie					NESSIE				
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE					Nature du produit ECE				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Enduit à chaud extrudé non rétroréfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Il n'y a pas de saupoudrage.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %									
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Sabot automoteur + fondeur.									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES :									
PRODUIT : Dosage humide									
Produit de base 100 % 2460 g/m²									
N.B : Le dosage sur feuille documenté ici correspond au dosage mesuré sur plastique lors des essais de certification. Ce dosage est sous-estimé par rapport au dosage réel sur une chaussée non marquée (enrobé de PMT 1 mm).									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air : 24 °C T° sol : 37 °C Hygrométrie : 76 % Vent : 20 km/h TEMPS DE SECHAGE : 1 min									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit Masse Volumique Teneur en cendres Extrait sec Bille Anneau									
Produit de base 2.02 g/ml 80.0 % 89.0 °C									
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :									
N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 Année Trafic (véh/j) % PL									
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2016 - R124 PMT : 0.99 mm 2016 8695 17									
2017 8124 17									
CARACTERISATION DU PRODUIT :									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Table with 5 columns: Classe de roulage, Visibilité de nuit, Adhérence, Visibilité de jour (Chromaticité, Qd), Exigences.									
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA									
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS									
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :									
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine									
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :									
NF EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
VISAS									
Fiche établie par le CEREMA - Dter NP									
Signature: D. DURANT Le 02/06/2022									