

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)									
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N° 1RHP1536a									
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
AXIMUM Industrie					GRIFFON VILLE/ROUTE				
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE					Nature du produit Pr Liquide/Billes				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Peinture réactive liquide/billes rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 35 °C Hygrométrie maxi : 80 %									
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection									
DIMENSIONNEMENT DES PROFILS									
Hauteur : / Largeur : / Longueur : / Diamètre : / Espacement : /									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES :									
PRODUIT : Dosage humide									
Produit de base 100 % 790 g/m²									
SAUPOUDRAGE : Dosage utile									
Billes réactives Injectées (PLUSBEAD CANARI VNTP - VELUVINE) 40 % 1440 g/m²									
Billes réactives Saupoudrées (PLUSBEAD CANARI VNTP - VELUVINE) 60 %									
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air : 22 °C T° sol : 32 °C Hygrométrie : 57 % Vent : 11 km/h TEMPS DE SECHAGE : 13 min									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit Masse Volumique Teneur en cendres Extrait sec Bille Anneau									
Produit de base 1.78 g/ml 54.0 % 79.5 %									
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :									
N2 OISE Chaussée PARIS>PROVINCE PR 15.36 à 16.28 Année Trafic (véh/j) % PL									
Nature du revêtement : BETON BITUMEUX Application en : 2014 - R130 PMT : 0.98 mm 2014 8050 19									
CARACTERISATION DU PRODUIT :									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage Visibilité de nuit Adhérence Visibilité de jour									
Nb de passages de roues RI (sec) RI (pluie) RI (humide) SRT Chromaticité Qd									
(x) (y) (mcd.m-2.lx-1)									
Exigences : 150 35 35 0.45 Blanc 100									
Etat neuf 239 62 147 0.54 0.3233 0.3425 216									
(P1) 50000 419 77 133 0.58 0.3344 0.3518 174									
(P2) 100000 354 40 69 0.50 0.3352 0.3527 154									
(P3) 200000 301 36 53 0.52 0.3313 0.3487 155									
(P4) 500000 278 36 48 0.53 0.3299 0.3475 146									
(P5) 1000000 279 35 52 0.52 0.3277 0.3456 152									
(P5) 1000000 R4 RR2 RW2 Classe S2 / Classe Q3									
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA									
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS									
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :									
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine									
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :									
NF EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
VISAS									
Fiche établie par le CEREMA - Dter NP									
D. DURANT									
Le 01/06/2022									
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.									
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE									
Association pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005									
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE									
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr									
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140									