

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	DAS-1H1795b	MISE A JOUR du 13/01/2025
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
AXIMUM Industrie		ONYX NOIR
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE		Nature du produit EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Dispositif d'Alerte Sonore, non-rétro réfléchissant de couleur noire, sur revêtements hydrocarbonés appliqué en une seule passe. Il n'y a pas de saupoudrage.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Sabot automateur

DIMENSIONNEMENT DES PROFILS
Hauteur : 15 mm Largeur : / Longueur : / Diamètre : / Espacement : 490 mm

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
<u>PRODUIT :</u>		
1 Semelle + Barrette	99 %	Dosage humide 305 g
Durcisseur	1 %	

N.B : Le dosage sur feuille documenté ici correspond au dosage mesuré sur plastique lors des essais de certification. Ce dosage est sous-estimé par rapport au dosage réel sur une chaussée non marquée (enrobé de PMT 1 mm).


CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :	T° air : 15 °C	T° sol : 21 °C	Hygrométrie : 42 %	Vent : 23 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 30 min
-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	----------------	---------------------------

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.85 g/ml	76.9 %	86.3 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX								2021	6895
			Application en : 2021 - R202				PMT : 0.93 mm		% PL
									18

CARACTERISATION DU PRODUIT :						
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)						
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		Hauteur	
Nb de passages de roues	RI (sec) (mcd.m-2.lx-1)	SRT	Chromaticité		Qd	
			(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)	H (mm)
Exigences :		0.45	Noir		80	10 ≤ H ≤ 16
Etat neuf	/	Nm	0.3256	0.3369	Nm	15
(P1) 50000	/	Nm	0.3219	0.3362	Nm	14
(P2) 100000	/	Nm	0.3200	0.3346	Nm	14
(P3) 200000	/	Nm	0.3189	0.3339	Nm	13
(P4) 500000	/	Nm	0.3200	0.3342	Nm	11
(P5) 1000000	/	Nm	0.3204	0.3347	Nm	9*
(P4) 500000			/			

Nm: Non mesurable
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 13/01/2025
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	