

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)	
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	1RHP1824b
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
CANDELA FRANCE	BELENOS 23
25 Rue Georges Pompidou 78690 LES ESSARTS LE ROI FRANCE	Nature du produit ECR

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Enduit à chaud rideau «Gouttelettes» rétroréfléchissant de couleur blanche pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés appliqué en 1 passe.Le produit est saupoudré par des billes de verre.		
Conditions limites d'application *	T° mini : 5 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE	
Machine automotrice pour enduit à chaud rideau de type Gouttelettes+ 1 distributeur pour saupoudrage	
DIMENSIONNEMENT DES PROFILS	
Hauteur : 8 mm	Largeur : 25 mm Longueur : 55 mm Diamètre : / Espacement : 16 mm

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
<u>PRODUIT :</u>		Dosage humide
Produit de base	100 %	5750 g/m²
<u>SAUPOUDRAGE :</u>		Dosage utile
Mélange Saupoudré	(- GV 600-125 AC90 - POTTERS) 100 %	280 g/m²
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile		
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :		
T° air : 24 °C T° sol : 40 °C Hygrométrie : 63 % Vent : 6 km/h TEMPS DE SECHAGE : 1 min		

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.04 g/ml	81.9 %		107.5 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL												
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS->PROVINCE		PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2023 - R126		PMT : 0.94 mm				2023	7954	19
CARACTERISATION DU PRODUIT :												
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)												

Classe de roulage	Visibilité de nuit			Adhérence	Visibilité de jour	
	RI (sec)	RI (pluie)	RI (humide)		Chromaticité	Qd
Nb de passages de roues		(mcd.m-2.lx-1)		SRT	(x) (y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	35	35	0.45	Blanc	100
Etat neuf	293	65	83	Nm	0.3261 0.3461	146
(P1) 50000	154	36	37	Nm	0.3352 0.3541	147
(P2) 100000	120*	21*	31*	Nm	0.3301 0.3497	165
(P1) 50000	R3	RR2	RW2		/	Classe Q3

Nm: Non mesurable	
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)	
Organisme Technique représenté par : CEREMA	
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /	

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 28/01/2025
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.	
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE	
ASsociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005	
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE	
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr	
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140	