

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)									
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N° 1RH1830S1									
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
AXIMUM Industrie					Typhon Premium				
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE					Nature du produit Pe				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Peinture à l'eau rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 % (* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES :									
PRODUIT : Dosage humide									
Produit de base 100 % 385 g/m²									
SAUPOUDRAGE : Dosage utile									
Billes Injectées (- 850 425 AC90 - POTTERS) 40 % 560 g/m²									
Billes Saupoudrées (- 425 125 AC90 - POTTERS) 60 %									
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air : 25 °C T° sol : 34 °C Hygrométrie : 48 % Vent : 10 km/h TEMPS DE SECHAGE : 2 min									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres		Extrait sec		Bille Anneau	
Produit de base		1.65 g/ml		40.9 %		76.6 %			
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :									
N2 OISE Chaussée PROVINCE->PARIS PR 15.36 à 16.28 Année Trafic (véh/j) % PL									
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2022 - R599 PMT : 0.93 mm 2022 7520 19									
2023 7954 19									
CARACTERISATION DU PRODUIT :									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour			
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité		Qd	
		(mcd.m-2.lx-1)				(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)	
Exigences :		150		0.45		Blanc		100	
Etat neuf		286		0.48		0.3283 0.3463		139	
(P1) 50000		333		0.45		0.3294 0.3475		132	
(P2) 100000		343		0.46		0.3295 0.3477		130	
(P3) 200000		272		0.47		0.3304 0.3404		115	
(P4) 500000		275		0.45		0.3265 0.3456		109	
(P5) 1000000		198		0.47		0.3253 0.3456		100	
(P6) 2000000		83*		0.49		0.3228 0.3419		81*	
(P5) 1000000		Classe R3		Classe S1		/		Classe Q2	
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA									
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS					VISAS				
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :					Fiche établie par le CEREMA - Dter NP				
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine									
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :									
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.					Le 02/04/2025				
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE									
ASociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005									
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE									
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr									
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140									