

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)									
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N°		TE1837H							
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
3M-FRANCE					A651				
BOULEVARD DE L'OISE 95000 - CERGY-PONTOISE Cedex FRANCE					Nature du produit Bpc				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Bande Préfabriquée Collée rétroréfléchissante de couleur jaune pour marquage temporaire sur revêtements hydrocarbonés, enlevable manuellement. Il n'y a pas de saupoudrage.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 70 °C Hygrométrie maxi : 80 % (* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Application manuelle avec rouleau ou autre pour colle, bitume ou primaire.									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES : BANDE PREFABRIQUEE : Primaire 100 % Dosage humide 135 g/m²									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES : T° air : 16 °C T° sol : 22 °C Hygrométrie : 69 % Vent : 23 km/h									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres		Extrait sec		Bille Anneau	
Produit de base		1.67 g/ml		64.7 %					
Primaire		0.84 g/ml				20.5 %			
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PARIS->PROVINCE PR 15.36 à 16.28 Année 2024 Trafic (véh/j) 9154 % PL 17 Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2024 - R394 PMT : 0.94 mm									
CARACTERISATION DU PRODUIT : (Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour			
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité		Qd	
Exigences :		(mcd.m-2.lx-1)				(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)	
		200		0.45		Jaune temporaire		80	
Etat neuf		400		0.45		0.4884 0.4339		176	
(T1) 50000		306		0.55		0.4661 0.4552		153	
(T2) 100000		202		0.51		0.4668 0.4845		157	
(T2) 100000		Classe R4		Classe S1		/		Classe Q3	
Enlevabilité : satisfaisante									
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax: /									
MARQUAGE DES PRODUITS						VISAS			
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :						Fiche établie par le CEREMA - Dter NP Le 05/06/2025			

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140