


MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE									
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)									
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824									
ADMISSION N° 2RH1851S3									
SOCIETE TITULAIRE					PRODUIT				
GEVEKO MARKING S.A.S					SCANDIK				
Zac du Bon Puits BP 123 49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE					Nature du produit EF				
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT									
Enduit à froid, appliqué manuellement, rétroréfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Le produit est saupoudré avec des microbilles.									
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %									
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)									
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE									
Application manuelle à la spatule crantée + saupoudrage mécanisé									
DOSAGES PRODUITS									
DOSAGES APPLIQUES :									
PRODUIT :									
Produit de base 99 % Dosage humide 3155 g/m²									
Durcisseur 1 %									
SAPOUDRAGE :									
Mélange Saupoudré (- Echostar 5 BCP SRT - SOVITEC) 100 % Dosage utile 385 g/m²									
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile									
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air : 17 °C T° sol : 27 °C Hygrométrie : 68 % Vent : 13 km/h TEMPS DE SECHAGE : 8 min									
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION									
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres		Extrait sec		Bille Anneau	
Produit de base		2.16 g/ml		76.7 %		88.0 %			
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :									
N2 OISE Chaussée PARIS->PROVINCE PR 15.36 à 16.28 Année 2024 Trafic (véh/j) 9154 % PL 17									
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2024 - R244 PMT : 0.94 mm									
CARACTERISATION DU PRODUIT :									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour			
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité		Qd	
		(mcd.m-2.lx-1)				(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)	
Exigences :		150		0.45		Blanc		100	
Etat neuf		342		0.66		0.3285 0.3448		215	
(P1) 50000		189		0.71		0.3304 0.3471		143	
(P2) 100000		170		0.62		0.3299 0.3467		152	
(P3) 200000		227		0.56		0.3293 0.3459		132	
(P4) 500000		166		0.63		0.3258 0.3439		170	
(P5) 1000000		158		0.61		0.3271 0.3447		177	
(P5) 1000000		Classe R3		Classe S3		/		Classe Q3	
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)									
Organisme Technique représenté par : CEREMA									
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tél : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /									
MARQUAGE DES PRODUITS						VISAS			
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :						Fiche établie par le CEREMA - Dter NP			
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine									
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :						Le 13/11/2025			

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140