

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)	
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	1RH1865S1
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
AXIMUM Industrie	Eole Asio
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE	Nature du produit Pe

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Peinture à l'eau rétro réfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
<u>PRODUIT :</u>		Dosage humide
Produit de base	100 %	445 g/m²
<u>SAUPOUDRAGE :</u>		Dosage utile
Billes Injectées (- 500 180 WBP - SOVITEC)	30 %	535 g/m²
Billes Saupoudrées (- 500 180 WBP - SOVITEC)	70 %	


N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile				
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :				
T° air : 26 °C	T° sol : 40 °C	Hygrométrie : 38 %	Vent : 19 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 3 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.66 g/ml	41.0 %	77.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS->PROVINCE	PR	15.36	à	16.28	Année
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2023 - R134	PMT : 0.94 mm				Trafic (véh/j)
									% PL
									2023
									2024
									7954
									9154
									19
									17

CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
Nb de passages de roues	RI (mcd.m-2.lx-1)	SRT	Chromaticité		Qd (mcd.m-2.lx-1)
			(x)	(y)	
Exigences :	150	0.45	Blanc		100
Etat neuf	453	0.50	0.3311	0.3495	208
(P1) 50000	407	0.52	0.3316	0.3501	173
(P2) 100000	198	0.48	0.3318	0.3495	131
(P3) 200000	290	0.51	0.3331	0.3515	164
(P4) 500000	221	0.50	0.3314	0.3494	149
(P5) 1000000	243	0.56	0.3311	0.3492	145
(P6) 2000000	195	0.50	0.3272	0.3456	127
(P6) 2000000	Classe R3	Classe S1	/		Classe Q2

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)	
Organisme Technique représenté par : CEREMA	
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /	

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
	Le 03/12/2025

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140